



## Technisches Datenblatt

# PARKETTÖL QUICK

## Selbstversiegelndes Öl

Code 4951-XX



### BEZEICHNUNG

Behandlung auf Basis natürlicher Öle, verstärkt mit Qualitätsharzen, zur zwei- oder dreischichtigen Endbearbeitung von Fußböden im Innenbereich aus unbehandeltem Holz. Es bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Flecken und Abrieb. Es erfordert keine besonderen Mittel und ist sofort einsatzbereit. Geeignet für Hart- und Weichhölzer, besonders geeignet für saugende oder sehr poröse Hölzer. Erhältlich in den Glanzversionen 10, 30, 60, 90 und in der Wachsversion „1030“ mit natürlichem Matteffekt.

Traditionelle Formulierung mit schneller Trocknung und niedriger Viskosität. Formaldehydfrei.

### AUSBEUTE

10-12 m<sup>2</sup> mit einem Liter pro Anstrich je nach Auftragsverfahren und Saugfähigkeit des Holzes.

### EINSATZGEBIETE

Innenflächen aus unbehandeltem Holz oder zuvor mit Ölen aus dem Borma-Sortiment behandelt. Geeignet zum Veredeln von Fußböden, Türen, Fenstern, Fußleisten und anderen Holzgegenständen. Auch für Holzmöbel geeignet. Für den Außenbereich nicht zu empfehlen.

### ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄT

**EN71.III-Zertifizierung** Sicher für Kinderspielzeug.

Zertifizierung für nachhaltiges Bauen durch das Rosenheimer Institut **IBR**.

Einhaltung **der DIN 68861-1:2011**

Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten

Konformität mit **DIN 53160**. Beständig gegen Speichel und Schweiß.

### REINIGUNG UND VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. Bei Bedarf kann es mit Solvoil 04 oder 06 bis zu 15 % verdünnt werden.

Eigenschaften	M.E.	Wert
Dichte	g/ cm <sup>3</sup>	0,88 ± 0,02
Ford#4-Viskosität	Sek.	25±2
Trockener Rückstand	%	48±2
Trockenzeit, staubtrocken (20°C)	Std.	1-2
Trocknungszeit, zwischen den Anstrichen	Std.	6-8
Vollständige Trockenzeit (20°C)	Std.	9-12
Maximale Aushärtezeit	Wochen	3



## VORBEREITUNG DES PARKETTS

Schleifen Sie das Parkett, um eine glatte, saubere Oberfläche frei von Ölen, Fetten, Wachsen, Silikonen und alten Lacken zu erhalten. Füllen Sie die Risse und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Ein abschließendes Schleifen mit Schleifpapier der Körnung 150-180 führt zu einem besseren ästhetischen Ergebnis der Lackierung. Vor dem Auftragen des Basislackes alle Staubrückstände absaugen. Die Feuchtigkeit des Holzes muss zwischen 9 % und 12 % liegen.

## ANWENDUNG



Betriebstemperatur nicht unter + 10°C



Verteilen Sie das Produkt gleichmäßig mit einer Bürste, Fellrolle oder einem weichen Baumwolltuch; Mögliche Anwendung durch Sprühen und in Industrieanlagen.



6-8 Stunden trocknen lassen. Warten Sie auf eine ausreichende Aushärtung, bevor Sie fortfahren.



Mit 180-220er Körnung oder Schleifgitter schleifen und vor dem Auftragen der zweiten Schicht perfekt entstauben.



Tragen Sie mindestens eine zweite Schicht auf.



Warten Sie 9-12 Stunden auf die vollständige Trocknung.

## TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut mischen. Um eine gleichmäßige Trocknung zu erreichen, gleichmäßig und nicht zu dick auftragen. Die Öle sind mit Grundierungen anderer Art nicht kompatibel: Es wird daher empfohlen, sie auf rohes Holz oder auf Oberflächen aufzutragen, die zuvor mit Ölen derselben Linie behandelt wurden.

Es wird empfohlen, das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen oder bei ungünstigen klimatischen Bedingungen aufzutragen.

Bei unbekanntem Holz die Verträglichkeit (z. B. Farbton, Ölgehalt, Aushärtungshemmung) prüfen. Einige Hölzer, besonders stark gefärbte und/oder exotischer Herkunft (z. B. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoide allgemein), können die Aushärtung des Öls hemmen oder erheblich verlangsamen. In diesen Fällen ist es ratsam, den ersten Anstrich sehr dünn aufzutragen und die Räume gut zu lüften, um den Trocknungsprozess zu begünstigen.

Die Öle unterliegen sowohl im Behälter als auch nach dem Auftragen einer physiologischen Vergilbung: Dies ist ein natürliches Phänomen, das die Herkunft des Rohstoffs widerspiegelt.

Es ist nicht mit anderen Parkettgrundierungen und -lacken verträglich.

## VERARBEITUNGSZYKLEN

Um den Verarbeitungszyklus zu vervollständigen, werden die folgenden Produkte empfohlen:

1. **Holzmasse Base** – Harzbindemittel Art.0051 zur individuellen Vorbereitung des Stucks
2. **Holzmasse K2 MDF** – Art.-Nr. 1650 – Zweikomponentenspachtel für Holz
3. **Grundieröl coloroil** – Kabeljau. 3910 – farbiges Grundöl als erste Färbeschicht



4. **Parkett-Kit 1/Parkett-Kit 2** – Art.-Nr. 4885/4886 – Reiniger und Pflegewachse für die tägliche Pflege von geöltem Parkett.

## BORMA-FARBSYSTEM



Kompatible Pasten:  
Ölpigmente der CO-Reihe

## VERPACKUNG

Erhältlich in Packungen mit:

4951-XX	6 x 1 Liter
4952-XX	2 x 5 Liter
4953-XX	1 x 10 Liter
4954-XX	1 x 20 Liter

## LAGERUNG

An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren; Behälter bei Nichtgebrauch verschlossen halten. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

Das Produkt hat eine Lagerzeit von 24 Monaten ab Produktionsdatum.

## WARNUNGEN

Lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

Sägemehl, Baumwolltücher, Papier und ähnliche Produkte, die mit Flüssigkeit getränkt sind und diesen Bedingungen ausgesetzt werden, können eine Selbstentzündung verursachen.

Achten Sie daher bei diesen Reinigungs- oder anderen Materialien auf eine gute Belüftung, um ein schnelles Trocknen des Produkts zu ermöglichen, oder darauf, sie vor der Entsorgung mit Wasser zu benetzen.

Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

### Produkt für den professionellen Einsatz.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Daten sind typische Durchschnittswerte, die mit allgemein anerkannten Testmethoden erhalten wurden. Diese Daten sowie die Beschaffenheit etwaiger gelieferter Muster beinhalten keine gesetzliche Gewährleistungs- oder Versicherungspflicht. Wir empfehlen dem Benutzer, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungszwecke oder spezifische Anwendungen zu prüfen.

Produktcode: **4951-XX**  
Revision: **05 vom 18.04.2023**